

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
OBETON	P1	Mengselsamenstelling	NEN 7067 art. 5.1.2	Geschiktheidsproef NEN 8005 / NEN-EN 206	Bij elk nieuw mengsel Ja (4)
	P2	Besluit bodemkwaliteit	BRL 5070	BRL 5070	Bij elk nieuw mengsel en bij mengselwijziging Ja (4)
	P3	Korrelverdeling mengsel	Beoogde korrelverdeling vlg. specificatie producent(3)	Zeefanalyse	Bij twijfel Ja (4)
	P4	Fijn materiaal	NEN 8005 art. 5.3.1	Zeven en/of berekening	Bij elk nieuw mengsel Bij twijfel Ja (4) Ja (4)
	P5	Consistentie	NEN-EN 206 art. 4.2.1 en specificatie	NEN-EN 206 art. 5.4.1	(3) Ja (4)
	P6	Luchtgehalte (bij gebruik van luchtbelvormende hulpstof)	NEN 8005 tabel D of specificatie	NEN EN 206 art. 5.4.3	bij gebruik, eenmaal per dag Ja (4)
	P7	Chloridegehalte (3)	Max. gehalte vlg. NEN 8005 art. 5.2.6 en NEN 7067 art. 5.1.2.10	NEN-EN 206 art. 5.2.8	Eénmalig Éénmaal per maand bij gebruik van maritiem materiaal Ja (4) ja (4)
	P8	Wcf, wbf	Waarde vlg. NEN 8005, tabel D en NEN 7067 art. 5.1.2.9	NEN-EN 206 art. 5.4.2	Éénmaal per week en per type mengsel indien wcf > 0,45 Éénmaal per maand per type mengsel indien wcf ≤ 0,45 Ja (4) Ja (4)
	P9	Kubusdruksterkte	Waarde vlg. NEN 7067 art. 5.1.2.7	NEN-EN 206 art. 5.5.1.1 en 5.5.1.2	Éénmaal per week per sterkteklasse Ja (4)

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
PRODUCTIE	P10	Mallen	Hoedanigheid	d.m.v. meting aan de hand van gewaarmeerde tekeningen	Bij elke nieuwe mal Ja (4)
			Visueel	Bij ingrijpende wijzigingen van de mal Dagelijks	Ja (4) Nee
	P11	In te storten artikelen/voorzieningen	Type, aantal a.d.h.v. gewaarmeerde tekening Maatvoering	Visueel Meting	Dagelijks Bij elke nieuwe mal en afhankelijk van visuele beoordeling Nee Ja (4)
	P12	Bekistingsolie	Juiste verwerking Bekistingsolie	Visueel	Dagelijks Nee
	P13	Vulling van de mal	Juiste vulling	Visueel	Continu Nee
	P14	Nabehandeling	Conform intern voorschrift (3)	Visueel	Continu Ja (5)
	P15	Uit de mal nemen	Beschadigingen en uiterlijk	Visueel	Continu Ja (5)
	P16	Nabewerken	Conform intern voorschrift (3)	Visueel	Continu Ja (5)
	P17	Intern transport	Juiste wijze van transport	Visueel	Continu Ja (5)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in overzichtslijst

(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat

(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking

(5) Alleen bij afwijkingen

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
GEREED PRODUCT	P18	Vorm en afmetingen	BRL 9204 art. 4.2 en NEN 7067 art. 5.2.	BRL 9204 art.4.2 en NEN 7067 art. 5.4	2 elementen per dag	Ja (4)
	P19	Ingestorte artikelen/voorzieningen	Type Maatvoering	Visueel Meting	Dagelijks 2 elementen per dag	Ja (4) Ja (4)
	P20	Uiterlijk, beschadiging, scheurvorming	NEN 7067 art. 5.3 en intern voorschrift (3)	Visueel	Dagelijks	Ja (5)
	P21	(voorlopig) afgekeurde producten	Herkenbaarheid Reden van afkeuring	Visueel Visueel of meting	Wekelijks In voorkomende gevallen	Nee Ja (4)
	P22	Reparatie/herbewerking	NEN 7068 art. 4.8.2	Visueel	In voorkomende gevallen	Ja (5)
	P23	Kolk	Sterkte aansluitstomp vlg. NEN 7067 art. 5.5.1 Weerstand tegen verkeersbelasting vlg. NEN 7068 art. 5.5.2.1 Sterkte kolkbodem vlg. NEN 7067 art. 5.5.3 Sterkte uitstekende delen vlg. NEN 7067 art. 5.5.4 Hechting omranding en kolk/bovenstuk vlg. NEN 7067 art.5.5.5 Waterdichtheid vlg. NEN 7067 art. 5.6	NEN 7067 art. 6.1 NEN 7067 art. 5.5.2.1 (NEN EN 124) NEN 7067 art. 6.3 NEN 7067 art. 6.4 NEN 7067 art. 6.5 NEN 7067 art. 6.6	Type-test Type-test Eénmaal per maand wisselend per type Eénmaal per maand wisselend per type Type-test Één kolk per type per 5 productiedagen	Ja (4) Ja (4) Ja (4) Ja (4) Ja (4) Ja (4)
	P24	Opslag en transport	Juiste wijze volgens intern voorschrift (3)	Visueel	Dagelijks	Ja (5)
	P25	Weersomstandigheden opslagterrein	Min. en max. temperatuur	Meting	Dagelijks	Ja (4)
	P26	Merken	BRL 9204 art. 4.4	Visueel	Dagelijks	Ja (5)
	P27	Aanbrengen certificatiemerk	Juiste uitvoering volgens certificaat	Visueel	Iedere aflevering	Ja (5)
	P28	Kubusdruksterkte bij aflevering voor 28 dagen	Beoogde waarde t.b.v. vervroegde aflevering	NEN 8005 art. 5.5.1.1 en 5.5.1.2	Bij aflevering	Ja (4)
	P29	Wijze van beladen	Juiste wijze	Visueel	Continu	Ja (5)
	P30	Mee te leveren artikelen	Juiste levering	Visueel	Bij aflevering	Nee

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in overzichtslijst

(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat

(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking

(5) Alleen bij afwijkingen