

BRL 9326 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu (CvD G&M)

Interpretatievragen betreffende de BRL kunnen aan het CvD G&M worden voorgelegd. Deze worden in het CvD G&M besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nummer	Vindplaats artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord / interpretatie	Vaststellungsdatum Besluit CvD
1	5.2 Chloride	De BRL schrijft voor dat de schelpen gespoeld worden, m.u.v. kleischelpen. Het spoelen dient een beheerst proces te zijn (registratie spoeltijd en volume zoet spoelwater).  Het spoelwater hoeft niet per se zoet te zijn om tot een goed resultaat te komen.	Het spoelen kan ook na winning in het schip met (gedeeltelijk) zout of brak water plaatsvinden. Dit levert "schone schelpen" of "gewassen schelpen" geschikt voor toepassing als padverharding en drainagemateriaal.	21 mei 2021
2	7.1.2 Productcontrole	Hoe moet worden omgegaan met het keuren van schelpen naast kleischelpen.	Kleischelpen en schone schelpen kunnen statistisch beoordeeld worden als één product (populatie) met 1 meetreeks. Uitgangspunt is dat certificatie mogelijk is op basis van minimaal 1 partijkeuring per product, eventueel in aansluiting op een bestaande meetreeks. Bij productiecontroles worden de keuringen vervolgens verdeeld over de producten naar rato van productie.	21 mei 2021
3	1.3 Onderwerp en toepassingsgebied	Wanneer gewassen schelpen weer worden gemengd met uit het wasproces afgezeefd zand* levert dit een product op dat zeer geschikt is voor padverharding, vergelijkbaar met kleischelpen. Een dergelijk product past ook onder het onderwerp en toepassingsgebied van BRL 9326.	Schelpen met een aandeel van 15-25% zand* in plaats van klei zijn vergelijkbaar met kleischelpen en kunnen ook onder BRL 9326 worden gecertificeerd.	21 mei 2021

\*) dit zand bestaat uit zand afkomstig uit het wasproces en tot zand verpulverde schelpen afkomstig uit het breekproces.