

TOELICHTING VOOR DE ATTESTGEBRUIKER

BRL 1802 d.d. 24 juni 2016 geeft een aantal randvoorwaarden waaraan een geattesteerde betonsamenstelling dient te voldoen. Daarnaast geeft BRL 1802 de attestgebruiker mogelijkheden om afhankelijk van de omstandigheden, binnen bepaalde grenzen van de geattesteerde samenstelling af te wijken en attesten te combineren.

Opgenomen zijn:

- Randvoorwaarden
- Toegestane aanpassingen van een geattesteerde betonsamenstelling door de attestgebruiker
- Combineren van 2 attesten door de attestgebruiker

Het overzicht van geattesteerde combinaties van poederkoolvliegas / cement is na deze toelichting weergegeven.

RANDVOORWAARDEN,

afkomstig uit hoofdstuk 5 van BRL 1802

Eisen aan grondstoffen:

- Gemalen gegraneerde hoogovenslak moet per attest afkomstig zijn van één productielocatie die nauwkeurig omschreven is. De gemalen slak en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 9325.
- Poederkoolvliegas moet per attest afkomstig zijn van één of meerdere poederkoolgestookte ketels of verwerkingsinstallaties van één productielocatie van vliegas die nauwkeurig omschreven zijn. De vliegas en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 2505.
- Cement moet zijn toegelaten volgens 5.2.2 van NEN 8005, dan wel geleverd worden met een KOMO® attest-met-productcertificaat. Het cement en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 2601. De gebruikte cementen moeten nauwkeurig omschreven zijn voor wat betreft productielocatie, soort en sterkteklasse, eventueel aangevuld met een door de producent toegekende codering indien meerdere cementen met dezelfde naam volgens 6 van NEN-EN 197-1 worden geleverd.
- De overige grondstoffen dienen te voldoen aan de daaraan in NEN-EN 206 en NEN 8005 gestelde eisen.

Eisen aan betonsamenstelling:

- Betonsamenstellingen moeten een bindmiddelgehalte hebben groter dan of gelijk aan het minimum cement-/bindmiddelgehalte voor de betreffende milieuklasse volgens NEN 8005.
- De water-bindmiddelfactor van de te attesteren combinatie moet kleiner dan of gelijk zijn aan de maximaal toelaatbare water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005 voor de betreffende milieuklasse.
- De in het attest genoemde cement(en) mogen worden vervangen door cement(en) van dezelfde productielocatie, dezelfde soort en gelijke of hogere sterkteklasse.
- Voor alle attestcombinaties geldt dat de milieuklassen **XA2** en **XA3** alleen gelden indien er geen aantasting door sulfaten kan optreden. Indien dit wel het geval is, dient gebruik gemaakt te worden van de aangegeven verhoudingen zoals vermeld onder de milieuklassen **XA2(s)** en **XA3(s)**.
- Voor combinaties van vulstof(fen) en cement(en) geldt dat maximaal de in het attest genoemde hoeveelheid vulstof(fen) ten opzichte van het cement(en) als bindmiddel mag worden toegepast. Eventueel meer toegevoegde vulstof wordt gezien als vulstof zonder bindmiddelfunctie. Het toevoegen van meer cement is altijd toegestaan.
- Indien in de geattesteerde betonsamenstelling gebruik gemaakt wordt van een luchtbelvormer geldt voor milieuklasse XF2 en XF4 dat het op het attest genoemde minimum luchtgehalte verkregen met de aldaar genoemde luchtbelvormer met niet meer dan 0,5% (V/V) mag worden overschreden en met niet meer dan 2% (V/V) mag worden overschreden.

Overige eisen:

- De levering van beton(specie) op basis van het attest dient plaats te vinden onder KOMO® certificaat of gelijkwaardig.

**TOEGESTANE AANPASSING VAN EEN GEATTESTEERDE BETONSAMENSTELLING,
afkomstig uit hoofdstuk 6 van BRL 1802**

Afhankelijk van omstandigheden mag de geattesteerde betonsamenstelling binnen bandbreedte (zie randvoorwaarden) worden aangepast.

De toegestane aanpassingen zijn in de onderstaande tabel uitgewerkt.

Onder de tabel is de betekenis van de verschillende letters aangegeven.

Tabel 2 van BRL 1802: overzicht per milieuklasse van binnen het attest toegestane aanpassingen van het vulstofgehalte ten opzichte van het totale bindmiddelgehalte

Milieu- klassen	2 componenten			3 componenten			4 componenten
	C+V	C+S	C+L	C+V+S	C+V+L	C+S+L	C+V+S+L
- XC - XF1/XF3 - XA (o)	-V (+C)	-S (+C)	-L (+C)	-V (+C en/of +S) -S (+C)	-V (+C) -L (+C en/of +V)	-S (+C) -L (+C en/of +S)	-V (+C en/of +S) -S (+C) -L (+C en/of +V en/of +S)
- XD - XS	-C (+V) ^{e)}	-C (+S) ^{e)}	-L (+C)	-V (+S) ^{b)} -C(+S)	-L (+C en/of +V)	-L (+C en/of +S)	-V (+S) -L (+C en/of +V en/of +S)
-XF2/XF4	-V (+C)	-S (+C)	-L (+C)	-V (+C) -S (+C)	-V (+C) -L (+C en/of +V)	-S (+C) ^{d)} -L (+C) ^{c)}	-V (+C) ^{c) d)} -S (+C) ^{d)} -L (+C en/of +V) ^{c)}
- XA (s)	-C (+V) ^{e)}	-C (+S) ^{e)}	geen ^{a)}	-V (+S) ^{b)}	-L (+V)	-L (+ S)	-V (+S) -L (+V en/of +S)

De codering in tabel 2 van BRL 1802 bestaat uit twee delen:

- het eerste deel geeft aan welke component zou kunnen worden verminderd (door een "minteken" gevolgd door een letter die de betreffende component aangeeft)
- het tweede deel, dat tussen haakjes is geplaatst, geeft aan door welke component(en) de in het eerste deel genoemde component mag worden vervangen (door een "plusteken" gevolgd door een letter die de betreffende component(en) aangeeft/geven).

C = cement, dan wel combinatie van meerdere cementen, zoals in het attest is opgenomen. Indien vulstof(fen) worden vervangen door een combinatie van cementen mag de onderlinge verhouding van de cementen, zoals vastgelegd in het attest, niet wijzigen met uitzondering in de milieuklasse(n) XC, XF1, XF3 en XA (o).

S = slak

V = vliegas

L = kalksteenmeel

o = aantasting anders dan door sulfaten

s = aantasting door sulfaten

- = gewenste vermindering van de betreffende vulstof

+ = verplichte vervanging door cement(en) en/of de betreffende vulstof

^{a)} = voorsnog geen wijziging toegestaan

^{b)} -S (+V) = is niet toegestaan, vanwege het risico op verminderde weerstand tegen chlorideindringing en sulfaataantasting

^{c)} -L (+S) = is niet toegestaan, vanwege het risico op verminderde vorstdooizoutbestandheid

^{d)} -S (+L) = is niet toegestaan, vanwege het risico op verminderde vorstdooizoutbestandheid

^{e)} = wijziging toegestaan mits aan de eisen van druksterkte en duurzaamheid wordt voldaan

**COMBINEREN VAN 2 ATTESTEN DOOR DE ATTESTGEBRUIKER,
afkomstig uit hoofdstuk 6 van BRL 1802**

Onder het combineren van 2 attesten wordt verstaan het maken van een bindmiddelsamenstelling die overeenkomt met een gekozen mengverhouding van de bindmiddelsamenstellingen van de betreffende attesten.

Indien een attestgebruiker 2 vigerende attesten gecombineerd wil toepassen, is dit uitsluitend toegestaan:

- in milieuklassen XC, XF1, XF3, XA(o) en;
- voor vigerende attesten gebaseerd op dezelfde vulstof(fen), allen van hetzelfde type en dezelfde productielocatie en;
- voor attesten van dezelfde attesthouder.

Combinatie van 2 attesten in andere, dan hierboven genoemde, milieuklasse(n) is toegestaan voor combinaties gebaseerd op CEM I dan wel CEM III, beide van de in de attesten genoemde productielocatie(s), indien de betreffende milieuklasse in beide attesten zijn vermeld. Ook de betreffende vulstof(fen) dienen van dezelfde productielocatie afkomstig te zijn.

Combineren van attesten met bruinkoolvliegas is niet toegestaan.

Attestnummer: 1721-21-0701 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, Spenner, Erwitte (D)
slak: Ecozem Benelux B.V., Moerdijk
milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
X0, XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-0801 **Producten:** cement: CEM I 42,5 R, Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
slak: Ecozem Benelux B.V., Moerdijk
milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-1301 **Producten:** cement: CEM I 42,5 R, Phoenix, Beckum (D)
slak: Ecozem Benelux B.V., Moerdijk
milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-1501

Producten: cement: CEM I 52,5 R, Dyckerhoff AG, Werk Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

	slak- gehalte	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
	(min.- max.)		Dmax	lucht
milieuklasse	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-2401

Producten: cement: CEM I 42,5 R, Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegascement: SMZ, Moerdijk

	slak- gehalte	vliegascement- gehalte	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
	(min.- max.)	(min.- max.)		Dmax	lucht
Milieuklasse	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-3701

Producten: cement: CEM I 52,5 N, Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegascement: SMZ, Moerdijk

	slak- gehalte	vliegascement- gehalte	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
	(min.- max.)	(min.- max.)		Dmax	lucht
Milieuklasse	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-4601

Producten: cement: CEM I 52,5 N, Holcim, obourg (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

	slak- gehalte	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
	(min.- max.)		Dmax	lucht
Milieuklasse	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-4701 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, HeidelbergCement, Werk Milke, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-4801 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, HeidelbergCement, Werk Elsa, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-5001 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, CCB Gaurain-Ramecroix (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-5101 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Ecocem Benelux (1721)

Attestnummer: 1721-21-5301 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, CCB, Gaurain-Ramecroix (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement-	minimum luchtgehalte	
			gehalte [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-5401 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement-	minimum luchtgehalte	
			gehalte [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-15-5801 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, Spenner Zement, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement-	minimum luchtgehalte	
			gehalte [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 55	0 - 25	45	-	-
XF1, XF3	0 - 55	0 - 25	45	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 55	0 - 25	45	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 55	0 - 15	45 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-6501 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, HeidelbergCement, Werk Milke, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement-	minimum luchtgehalte	
			gehalte [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 63	0 - 30	37	-	-
XF1, XF3	0 - 63	0 - 30	37	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 63	0 - 30	37	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 63	0 - 15	37 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-6801 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, CBR, Gent (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement-	minimum luchtgehalte	
		gehalte [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Ecocem Benelux (1721)

Attestnummer: 1721-21-7401 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, HeidelbergCement, Werk Elsa, Geseke (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
			[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-10301 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, VVM, Rieme (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
		[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-10701 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, Phoenix, Beckum (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: Euroment WA

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
			[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-10801 **Producten:** cement: CEM I 42,5 R, Secil, Setubal (P)
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
		[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-10901 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R (nl), Secil, Setubal (P)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
			[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-11401 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, Dyckerhoff AG, Werk Geseke(D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: Euroment WA

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
			[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-11501 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, ENCI, Rotterdam
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
		[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-11701 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: Vliegasunie EH

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
			[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	66 - 70	0 - 4	30	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-11901 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, ENCI, Rotterdam
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® MR 3, Uniper Maasvlakte Rotterdam

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
			[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	66 - 70	0 - 4	30	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Ecocem Benelux (1721)

Attestnummer: 1721-21-12201 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, Spenner Zement, Erwitte (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® MR 3, Uniper Maasvlakte Rotterdam

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
				Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	66 - 70	0 - 4	30	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-12401 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, ENCI, Rotterdam
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
				Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-12501 **Producten:** cement: CEM I 42,5 R, Dyckerhoff AG, Werk Lengerich (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: Vliegasunie EH

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
				Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	66 - 70	0 - 4	30	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-12601 **Producten:** cement: CEM I 52,5 R, Phoenix, Beckum (D)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
				Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-12701 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, CBR, Lixhe (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Ecocem Benelux (1721)

Attestnummer: 1721-21-12801 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, Cemminerals, Ertvelde (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-12901 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, Cemminerals, Ertvelde (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegasc: EFA Füller® MR 3, Uniper Maasvlakte Rotterdam

milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegasc- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
				Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	66 - 70	0 - 4	30	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-13001 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, VVM, Antwerpen (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
			Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 75	25	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 75	25	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 75	25 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 75	25 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 75	25 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-13101 **Producten:** cement: CEM I 52,5 N, VVM, Antwerpen (B)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegasc: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegasc- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
				Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-13201

Producten: cement: CEM I 52,5 N, ENCI, IJmuiden
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: SMZ, Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
			[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	35 - 70	0 - 15	30 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-13301

Producten: cement: CEM I 52,5 N, ENCI, IJmuiden
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
		[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-13401

Producten: cement: CEM III/A 52,5 N, ENCI, Rotterdam
 slak: Ecocem Benelux B.V. Moerdijk

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
		[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0	0 - 60	40	-	-
XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 60	40	-	-
XF1, XF3	0 - 60	40	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 60	40	-	-
XA2(s), XA3(s)	40 - 60	40 - 60	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-13501

Producten: cement: CEM I 52,5 R, Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
 slak: Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
 milieuklasse: alle milieuklassen conform NEN-EN 206

Milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte	minimum luchtgehalte	
		[% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 80	20	-	-
XF1, XF3, XA1, XA2, XA3	0 - 80	20	-	-
XF2, XF4	0 - 70	30	-	-
XD1, XD2, XD3	50 - 80	20 - 50	-	-
XS1, XS2, XS3	50 - 80	20 - 50	-	-
XA2(s), XA3(s)	50 - 80	20 - 50	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Attestnummer: 1721-21-13601

Producten: cement: CEM I 52,5 R, Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
 slak: Ecochem Benelux B.V., Moerdijk
 vliegas: EFA Füller® MR 3, Uniper Maasvlakte Rotterdam

milieuklasse	slak- gehalte (min.- max.) [% m/m]	vliegas- gehalte (min.- max.) [% m/m]	minimum cement- gehalte [% m/m]	minimum luchtgehalte	
				Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XC4	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XF1, XF3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA1, XA2, XA3	0 - 70	0 - 15	30	-	-
XA2(s), XA3(s)	66 - 70	0 - 4	30	-	-

Milieuklasse XA2(s) of XA3(s) is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.